



Cascol Vinterlim 3303

- | | |
|--------------------------|---|
| Användningsområde | <ul style="list-style-type: none">För fog-, monterings- och spiklimning samt för undergolvs-limningar, speciellt vid låga temperaturer. |
| Produktegenskaper | <ul style="list-style-type: none">Kan användas ner till -10°C.Frysstabil. |

Bruksanvisning	Ytorna skall vara torra, rena och dammfria samt så jämna att de ger en god anliggning. Träets fuktkvot skall vara 5 - 14 %. Bäst resultatet erhålls om ytorna är nybearbetade. Vid limning av hårda och feta träslag är nybearbetade ytor en förutsättning för god limning. Sprid lim på ena ytan vid limning av mjuka träslag. Vid limning av hårda och feta träslag skall limmet spridas på båda ytorna. Beträffande presstid, se teknisk data. Vid grövre dimensioner kan presstiden behöva förlängas.
-----------------------	--

OBS! Vid limning av ek kan vissa ämnen i eken reagera med limmet så att färgförändringar uppstår. För att undvika risk för sådana färgförändringar rekommenderas att provlimning utförs.

TEKNISK DATA

Typ	Polyvinylacetatdispersion.
Färg	Gulvit.
Konsistens	Flytande.
Lösningsmedel	Vatten, etylalkohol.
Brandfara	- - - -
Arbets temperatur	10 - 70°C .
Limfogens egenskaper	Fuktbeständig, elastisk fog. Provad av NTI för limning av undergolv vid temperaturer ner till -10°C .
Åtgång	150 - 250 g/m ² .
Väntetid	Furu/furu: Öppen väntetid är max 12 minuter vid 20°C . Sluten väntetid är max 15 minuter vid 20°C .
Presstryck	0,1 - 1,0 mPa. Väl bearbetade ytor med god anliggning ger det bästa limningsresultatet.
Presstid	Furu/furu: 10 - 12 minuter vid 20°C . 24 timmar vid -10°C .
Lagringstid	Minst 3 år i sluten förpackning vid 10 - 20°C . Får ej lagras vid

temperaturer över +30°C. Tål temperaturer ner till –40°C. Om limmet utsätts för låga temperaturer ska det omröras före användning.

Förpackning

750 ml plastflaska.
5 liter.
15 kg.

Verktyg

Pensel, tandad spackel eller roller.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

- - - -

**Hantering och
Rengöringsföreskrifter**

God arbetshygien skall iakttas. Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. Innehåller etylalkohol. Sörj för god ventilation. Redskap rengöres med ljummet vatten innan limmet torkat. Torkat lim löses med acetone, T-röd eller liknande.

OBS! Dessa är brandfarliga.

Ytterligare information finns i VARUINFORMATION.

CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT



Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Deco International AB

Box 11550, 100 61 STOCKHOLM

Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370

Downloaded från www.casco.se