



Ersätter: 2009-06-12

Datum: 2013-03-27

Casco Målarfog 3914

Användningsområde

- Används för tätning/spackling av fogar och springor t ex runt fönster, dörrar och väggar.
- Rekommenderas främst för inomhusbruk. Kan även användas utomhus, då ska fogen skyddas mot regn under härdningen.
- Skall övermålas med färg.

Produktegenskaper

- Härdar till en plastisk-elastisk fog
- Övermålnings kan ske efter ca 5-10 minuter med de flesta färgtyper.
- För färger med låg elasticitet bör Casco Målarfog torka ca en vecka för att minska risken för krackelering.

Bruksanvisning

Casco Målarfog har mycket god vidhäftning mot alla rena och fasta ytor som betong, gips, tegel och trä. Produkten rekommenderas inte till glas och metall och bör inte användas tillsammans med asfalt och bitumen.

Förbehandling

Ytorna måste vara rena, fasta och fria från damm, olja eller andra föroreningar. Trä som behandlats med impregneringsmedel måste torka 2 veckor före fogning.

Applicering

Applicering bör inte utföras vid temperaturer under +10°C och inte över 80 % relativ fuktighet. Casco Målarfog appliceras normalt med pistol. Spruta fogmassan så att den fyller ut fogen helt.

Glättning

Omedelbart efter appliceringen pressas massan i kontakt med sidorna så att vätningen mot ytorna blir fullständig. Slåta därefter ut fogmassan med en fuktad fogpinne, spackel eller styv pensel.

Rengöring

Avlägsna överskottet av massan med vatten. Vatten används även till rengöring av verktyg.

Underhåll

Om fogytan är skadad men vidhäftningen bra, skär bort den skadade ytan och foga på nytt. Fogytan är slipbar efter 1-3 veckor. Om vidhäftningen är påverkad, avlägsna fogmassan helt, rengör och förbered fogen enligt instruktionerna under rubriken "Förarbete".

TEKNISK DATA

Typ

Akryllatex

Färg

Vit, NCS kod 0502-G50Y

Konsistens	Tixotrop
Densitet	Ca 1600 kg/m ³
Torrhalt	Ca 82 %
Bearbetningsbar	Ca 5-10 minuter
Yttorr	Ca 10 minuter
Härddtid	1 till 7 dygn beroende på fogdjup
Arbets temperatur	Kan appliceras vid temperaturer ned till +10°C
Temperaturbeständighet	-30°C till +70°C
Fog rörelse	12,5%
Glättningsvätska	Rent vatten (undvik tillsats av tvål)
Övermålningsbar	Ja
Normer	Se vidare HusAMA98, ZSB, klass F-12,5P.
Lagringstid	24 månader i obruten förpackning, förvarad i sval, frosthärdad lokal
Förpackning	300 ml patron
Vertyg	Någon av Cascos fogpistol. Jämna till fogen med lämplig Fogpinne 10, 15 eller 20 mm.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning - - - -

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Rengöring

Hud - tvål och vatten

Verktyg: Ohärdad produkt - med vatten, härdad produkt – mekaniskt.

Får ej förtäras. Vid förtäring, uppsök läkare. Undvik kontakt med ögon och hud.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET.



CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Bygglim AB
Box 11550, 100 61 STOCKHOLM
Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370
Downloaded från www.casco.se

