



# Hårdvaxolja Pigmenterad

## STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

### För golv, paneler och möbler av trä

Osmo Hårdvaxolja Pigmenterad är idealisk för golv av massivt trä, lamellparkett, OSB eller kork och passar även för paneler, möbler mm.

Transparent – pigmenterad – för inomhusbruk

Sidenmatt

Naturolje-/vaxbaserad – microporös

Vattenavvisande och mycket slitstark

### Åtgång

1 liter räcker till ca. 30 m<sup>2</sup> vid 1 applicering.

### Torktid

12-24 timmar i normala klimatförhållanden 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

### Verktyg

**Golv:** Osmo Penselborste eller Osmo Mikrofiberroller 250 mm

**Tak, paneler, möbler mm:** Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm eller Osmo Easy Pad luddfri trasa



Osmo Pensel



Osmo Penselborste



Osmo Mikrofiber  
roller



Osmo Easy Pad

## 1. Förberedelser

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). Rengör eller slipa försiktigt tidigare mikroporös ytbehandlig, ta bort gammal lack eller likande (med Osmo 6000 Färgborttagare eller genom slipning). För bästa resultat slipas ytan ordentligt före behandling (**alltid** på golv). Som avslutande papper rekommenderas normalt korn 100-150 (golv) beroende på träslag och 180-240 (möbler/övriga ytor). Därefter görs ytan fri från damm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel. Vid förekomst av springor bör spackel alltid användas.

Produkten är färdig att använda, spädes ej, omröres noga. Kulörerna kan blandas med varandra för att uppnå ytterligare kulörer/effekter och kan även blandas med Osmo Hårdvaxolja Originalet ofärgad för att få ljusare kulörer.

Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, lukt etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna.

Infärgning av mörka exotiska träslag såsom Wenge, Merbau, Jatoba etc. rekommenderas ej. För ytbehandling används istället ofärgad Osmo 1101 Klarvax.

## 2. Applicering

### Golv - transparent infärgning (1 applicering)

- Applicera produkten tunt i fiberriktningen med Osmo Penselborste eller Osmo Mikrofiber roller 250mm. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka 12-24 timmar, se för god ventilation.

OBS! På golv får endast 1 applicering göras med Hårdvaxolja Pigmenterad. Då ytan torkat utförs alltid en slutbehandling med ofärgad Osmo Hårdvaxolja Originalet eller Rapid. Total mängd produkt för samtliga appliceringar inklusive infärgning max. 80 gr/m<sup>2</sup>.

Se instruktion för Osmo Hårdvaxolja Originalet 3062/3065/3032/3011 eller Rapid 3262/3232.

### Tak, paneler, möbler mm - transparent infärgning (1 - 2 appliceringar)

- Applicera produkten tunt i fiberriktning med Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm eller Osmo Easy Pad luddfri trasa, beroende på hur intensiv pigmentering som önskas. Önskas ljusare laserande infärgning, torka av i fiberriktning efter ca. 10 minuter med Osmo Easy Pad luddfri trasa. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka 12-24 timmar, se för god ventilation.

Önskas en starkare infärgning kan ett andra tunt lager appliceras, dock ej på slitytor.

På slitytor rekommenderas en slutbehandling med ofärgad Osmo Hårdvaxolja Originalet eller Rapid.

Total mängd produkt för samtliga appliceringar inklusive infärgning max. 80 gr/m<sup>2</sup>. Se instruktion för Osmo Hårdvaxolja Originalet 3062/3065/3032/3011 eller Rapid 3262/3232.

### Intensiv infärgning

För denna typ av infärgning rekommenderar vi Osmo Dekorvax Kreativ. Se instruktion för Dekorvax Kreativ

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lagg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

## 3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

### Städning

Ytor behandlade med Osmo Hårdvaxolja Pigmenterad är enkla att rengöra. Fuktorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsatt bara ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa

De avbildade kulörerna är fotografier. Det finns alltid risk för att färgavvikelse uppkommer vid tryckning av broschyrmaterial.



3040  
Vit  
på furu

3071  
Honung  
på ek

3072  
Bärnsten  
på ek

3073  
Terra  
på ek

3074  
Grafit  
på ek

3075  
Svart  
på ek

3091  
Silver på  
infärgad ek

3092  
Guld på  
rökt ek

### Importör:

Welin & Co

www.welinoco.com

