



Casco SuperSet 3879

Användningsområde SuperSet är vårt starkaste och mest allsidiga enkomponentslim för monteringar av de flesta material, fäster mot glas, betong, sten, plast, metall, trä och frigolit.

- Produktegenskaper**
- Kan användas både ute och inne.
 - Limfogen blir fyllande och elastisk.
 - Har god beständighet mot vatten, värme, kyla, vanliga hushållskemikalier, krymper inte och tar upp vibrationer.
 - SuperSet är fri från isocyanater och lösningsmedel.
 - Har mycket goda limningsegenskaper som ger en snabb och exakt limning ofta utan att använda tvingar eller stöttor.

Bruksanvisning Skär av förslutningen. Montera patronspetsen och skär till önskad bredd. Applicera med foggistol. Ytorna ska vara rena. Sprid limmet på ena ytan och tryck fast materialet inom 20 min. Limmet uppnår full styrka efter 1 dygn.

Metall - SuperSet har god vidhäftning mot metall t.ex. plåt, stål, eloxerad aluminium, galvad plåt, rostfritt stål, koppar mm. Dock ej bly. För att få bästa vidhäftning primas ytan först med Primer 21.

Trä - SuperSet har god vidhäftning mot trä. Trä som utsätts för konstant väta rekommenderas att primas med Primer 21.

Glas - SuperSet kan användas vid limning på glas. För konstruktioner utomhus som exponeras av UV-ljus rekommenderas inte SuperSet.

Plast - SuperSet har god vidhäftning mot de flesta plaster, dock ej "feta" plaster som polyolefin.

OBS! Om SuperSet används i kombination med polyuretanmassor ska respektive massa härda ut innan den nya läggs ovanpå. Annars kan problem med härdningsprocessen uppstå. Efterbehandling kan göras med vattenburna produkter. Test bör alltid göras några dagar innan.

Verktyg Vid applicering av 300 eller 600 ml, använd:

Casco Skeletpistol 6172
Casco Pistol 6173

TEKNISK DATA

Typ	MS-polymer
Färg	Off-white S05072-Y
Konsistens	Tixotrop pasta

Densitet	Ca.1,5 g/m ³
Brandfara	Nej
Hårdhet	50-60 shore A
Arbetstemperatur	+5 °C till +40 °C
Öppentid	Ca 20 minuter i normal arbetstemperatur (20 °C)
Härdningstid	3 mm 24 tim (20 °C)
Temperaturkänslighet	-40 till +90°C
Lagringstid	1 år i sluten förpackning
Förpackning	10 x 40 ml 12 x 300 ml 12 x 600 ml

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning Får ej förtäras. Vid förtäring uppsök läkare. Undvik kontakt med ögon och hud. Tvätta huden med tvål och vatten. FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Hantering och Rengöringsföreskrifter Ohärdat lim, använd torr trasa.
Härdat lim tas bort mekaniskt.

Ytterligare information finns i SÄKERHETS DATABLADET.

CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT



Informationen är baserad på laboratorietredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Deco International AB

Box 11550, 100 61 STOCKHOLM
Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370
Downloaded från www.casco.se