



Ersätter: 2005-07-21

Datum: 2005-08-19

## Casco Kontaklim S9 Super 3831

### Användningsområde

- Limmar de flesta material t ex PVC, plastlaminat, gummi, trä, läder, metall.
- Ej lämpligt för material på bas av polyeten eller polypropen. Ej heller lämpligt för styrenskum eller underlag med asfaltsikt.

**OBS!** För trösklar, trappnosar eller liknande gjorda av mjukgjord PVC rekommenderas Casco PU-Kontaklim 3837 eller Casco ProffExtra 3444.

### Produktegenskaper

- Speciellt lämplig om pressordning saknas eller där presstryck ej kan anbringas.

### Bruksanvisning

#### Limmängd

Materialåtgången är 3-6 m<sup>2</sup>/l vid dubbelspridning, beroende på underlagets absorption. Starkt sugande underlag förbehandlas med förtunnat lim, som får torka. Limmet rörs om och sprids tunt och jämnt på båda ytorna, som måste vara torra och fettfria.

Limytan ska vara väl synlig efter torkning. Om ytan är matt har för litet lim spridits; mer lim bör påföras. Mjuk skumplast, textil och liknande porösa material kan limmas genom enkelspridning och omedelbar sammanpressning.

#### Väntetid

Före sammanpressning ska limmet torka så länge att det vid beröring ej fastnar på fingrarna. Torktiden är beroende av limmängd, temperatur och material, normalt 15-20 minuter. Speciellt täta material kan fodra ännu längre väntetid, då lösningsmedlet endast med svårighet kan bortgå efter sammanfogning.

#### Presstryck

Högt punktryck, exempelvis genom pårivning med hammare eller momentan pressning i kallpress. Vid limning av större ytor kan inpassning underlättas genom mellanlägg av spillbitar av laminat, som hindrar för tidig sammanfogning.

**OBS!** Normala kontaklim kan orsaka missfärgning vid montering mot ljusa plastmattor. Till dylika material och till styrenskum användes Casco Contact 3880.

### TEKNISK DATA

#### Typ

Baserat på Polykloroprenogummi och klubbgivare i lösningsmedel.

#### Färg

Beige

#### Konsistens

Flytande

<b>Densitet</b>	Ca 850 kg/m <sup>3</sup> .
<b>Torrhalt</b>	Ca 25%.
<b>Viskositet</b>	Ca 2500 mPa.s, Brookfield, sp. 4, 20 rpm, 25°C.
<b>Lösningsmedel</b>	Alifatiska och aromatiska kolväten samt aceton.
<b>Brandfara</b>	Brandklass 1.
<b>Arbetstemperatur</b>	Ej under +15°C.
<b>Limfogens beständighet</b>	God mot olja, bensin, alkali och vatten. Värmebeständigheten är begränsad till +70°C. Vid limning av vinylmaterial med hög halt av mjukgörare kan denna med tiden försämma limfogens hållfasthet.
<b>Temperaturbeständighet</b>	Den uthärdade limfogen är beständig vid intervallet -30°C till +75°C
<b>Lagringstid</b>	Minst 2 år i sluten förpackning. Får ej lagras under +10°C eller över +30°C.
<b>Förpackning</b>	300 ml 1 liter 5 liter 10 liter
<b>Verktyg</b>	Vid applicering använd:  Finräfflad spackel, styv pensel, roller eller sprutpistol. Vid spridning med sprutpistol späds limmet med 10-14% Casco Kontaktlim Förtunning 2309.

---

## HÄLSA OCH MILJÖ

<b>Märkning</b>	<p>MYCKET BRANDFARLIGT. FARLIGT VID INANDNING, HUDKONTAKT OCH FÖRTÄRING. UTTORKANDE PÅ HUDEN. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från antändningskällor. RÖKNING FÖRBJUDEN. Sörj för god ventilation. Använd andningsskydd om ventilationen är otillräcklig. Får ej tömmas i avloppsnätet. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.</p> <p>Innehåller: Toluen 10 – 30%, Heptan 30 – 60%, Aceton 10 – 30%.</p>
<b>Hantering och Rengöringsföreskrifter</b>	<p>Innehåller lättflyktiga lösningsmedel. Ventilation måste vara god och utsug tillfredsställande, även i angränsande lokaler. Redskap rengörs med Casco Kontaktlim Förtunning 2309.</p> <p>Ytterligare information finns i SÄKERHETS DATABLADET.</p>

---

CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT



Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



**Akzo Nobel Deco International AB**

Box 11550, 100 61 STOCKHOLM

Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370

Downloaded från [www.casco.se](http://www.casco.se)