



## Släppmedel 4444

- För behandling av metallytor för att skydda utrustning från lim.

Släppmedel 4444 används för behandling av metallytor som pressplattor och annan utrustning såsom transportband, knivbanor etc då man använder lim av typ urea-formaldehyd, PVAc, fenol och fenol-resorcinol för att undvika vidhäftning av limmade detaljer mot underlaget.

### Produktspecifikation

4444	
Produkt	Fosfolipidemulsion
Leveransform	Flytande
Färg	Gul
Lagringstid (månader)	20°C 36
Lagringsförhållanden	Rekommenderad lagringstemperatur +5-30°C.
pH	10 – 12
Densitet	Ca 1 000 kg/m <sup>3</sup>

### Information om limning

Bruksanvisning	Släppmedel 4444 skall påföras ytorna i tunna, jämna lager och skall få torka emellan för att få en jämnt lager på ytan av materialet. Vid högfrekvenslimning får medlet <b>inte</b> komma i kontakt med elektroderna. Upprepa behandlingen en eller två gånger per dag. Full effekt uppnås efter en veckas behandling.
Applikator	Sprayutrustning, pensel eller borste.

### Information om hantering samt hälsa, säkerhet och miljö

Hälsa och Säkerhet	För mer information, se säkerhetsdatabladet.
--------------------	--

#### Juridisk klausul

Informationen är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Den är av introduktiv karaktär och avsedd att hjälpa användaren att hitta optimal arbetsmetod. Eftersom användarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte hållas ansvariga för arbetsresultaten som påverkas av rådande betingelser på plats. I varje specifikt fall rekommenderas testning och kontinuerlig kontroll.

Version: 01  
Datum: 2009-02-24

Anledningen till ändring: Ny layout

**Casco Adhesives**  
Stockholm, Sweden +46 8 743 40 00  
High Point, USA +1 336 841 5111  
Singapore +65 6762 2088  
www.cascoadhesives.com