



Ersätter: 2003-12-04

Datum: 2013-03-27

Casco Universal Flex 3933

Användningsområde

- Extra lämplig vid träkonstruktioner pga. flexibiliteten.
- För isolering t ex runt dörrar och fönster.
- För fyllning av håligheter, dock max 20 cm.
- Fixering och montering av polystyren isolering (Frigolit).

Produktegenskaper

- Klarar rörelser upp till 20%.
- Permanent elastisk.
- Kan bearbetas efter ca 15 minuter.
- Mycket bra ljud- och värmeisoleringsegenskaper.
- Mycket bra vidhäftning mot de flesta byggnadsmaterial.
- Vidhäftar även till fuktiga ytor.

Bruksanvisning

Använd handskar och skydda angränsande ytor.

Förarbete

Fogytorna ska vara fria från fett, damm, lösa partiklar, släppmedel och andra föroreningar. Spraya en tunn hinna med vatten på fogytorna innan fogskummet appliceras, det ger en effektivare och snabbare härdning.

Applicering

Skaka behållaren väl, ca 20 gånger. Ta av skyddshatten. Skruva på plaströret med aktsamhet. Håll flaskan upp och ned. Tryck lätt på ventilgreppets vipparm, därmed öppnas ventilen och skummet kan appliceras i en jämn ström.

Fyll fogen till ca 50%, eftersom skummet fortsätter att expandera under härdningen. Spraya en tunn hinna på skummet, det ger en snabbare härdning. Stadga fönster- och dörrkarmar med stöttor, så att de ej deformeras när skummet expanderar. Skär bort överflödigt skum efter uthärdningen.

Om inte hela behållaren har tömts kan den användas igen inom ett par veckor beroende på temperatur och luftfuktighet. Låt plaströret sitta kvar. Vid nästa användning, skär bort några centimeter ned till kontakt med ohärdat skum.

Rengöring

Ta bort överflödigt skum. Verktyg rengörs med lacknafta eller aceton innan skummet härdat. Vid kontakt med huden, rengör med matolja eller tvål och vatten innan skummet härdat. Härdat skum avlägsnas mekaniskt.

Begränsningar

Dålig vidhäftning till polyeten och andra feta plaster. Skummet måste skyddas mot solljus. Max 20 cm skumskikt.

Typ	1-komponent polyuretanskum
Färg	Gul/vit
Drivmedel	Propan/butan
Densitet	34 kg/m ³
Cellstruktur	Medium-fin
Andel slutna celler	60 till 70%
Klibbfri	Efter ca 10 minuter
Bearbetningsbar vid 30 mm skumbädd	Efter ca 30 minuter
Vattenabsorption	1,5 vol-%
Arbetstemperatur	+5°C till +25°C
Temperaturbeständighet	-40°C till +90°C
Åtgång	Ca 16 löpmeter vid 8 cm ² tvärsnitt på fogen
Lagringstid	18 månader, stående
Förpackning	700 ml patron
Övermålning	Det härdade skummet kan övermålas och tätas eller fogas med en elastisk fogmassa t ex Byggfog.
Transport och lagring	Aerosolförpackningen får ej utsättas för högre temperatur än +50°C.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning	MYCKET BRANDFARLIGT. FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN. Ångorna irriterar hals, lungor och ögon och kan orsaka allergi hos mottagliga personer. Produkten irriterar ögonen, orsakar obehag. Återkommande hudkontakt framkallar hudallergi. Drivmedlet är extremt brandfarligt. Sörj för god ventilation. Rökning förbjuden. Använd skyddsglasögon och handskar.
Hantering och Rengöringsföreskrifter	Rengöring Verktyg: ohärdad produkt – lacknafta, härdad produkt – mekaniskt. Hudkontakt - tvätta med tvål och vatten. Stänk i ögonen - skölj med vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare. Inandning av ångor - flytta personen från riskområdet för att undvika ytterligare exponering och kontakta läkare. Förtäring - Kräkning skall framkallas. Vila och kontakt med läkare. Kläder som blivit nedfläckade med produkten skall tas av omedelbart. Ytterligare information finns i SÄKERHETS DATABLADET.

CASCO CERTIFIERAD ENLIGT



Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Bygglim AB

Box 11550, 100 61 STOCKHOLM
Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370
Downloaded från www.casco.se
