



Ersätter: november 1997

Datum: 2001-08-22

Cascol Trälim Polyuretan 1809

Användningsområde

Cascol Trälim Polyuretan 1809 är ett 1-komponentslim lösningsmedelfritt lim, som härdar under inflytande av luftfuktighet och av fuktighet i de limmade materialen. Under härdningsprocessen lösgörs koldioxid som kan få limmet att skumma. Högt monteringsstryck är därför mycket viktigt.

Produktegenskaper

- Ger en nästan färglös fog.
- Limfogen är vattenbeständig och uppfyller kraven EN 204 klass D4.
- Cascol Trälim Polyuretan 1809 är ej avsedd för bärande konstruktioner.

Bruksanvisning

Gör så här:

1. Se till att ytorna är torra och rena.
2. Vid limning av trä ska ytan vara nybearbetad.
3. Plast och metallföremål slipas och ruggas upp.
4. Limmet appliceras direkt från flaskan. Stryk ut med tandad spackel, roller eller annat lämpligt verktyg.
5. Vid limning av icke sugande material är det lämpligt att spraya limytan med vatten innan monteringen, för att påskynda härdningen av limmet.
6. Högt presstryck är nödvändigt för att undvika skumning av limmet i fogen.
7. Var noga med att stänga flaskan omedelbart efter användning, eftersom produkten absorberar luftfuktighet vilket förkortar lagringstiden.

TEKNISK DATA

Typ	Enkomponent lösningsmedelsfritt, fukthärdande polyuretanlim. (MDI-baserat)
Färg	Transparent
Konsistens	Flytande
Densitet	1080 kg/m ³ .
Torrhalt	100 %.
Viskositet	Ca 2500 mPa.s Brookfield, sp 4,6 r/min. 25°C
Lösningsmedel	Inga
Brandfara	Ej brandfarligt.

Arbetstemperatur	Ner till +5°C, normalt 15 till 25°C.
Åtgång	100 - 300 g/m ² , beroende av materialkombination.
Användningstid	Ca 5 - 25 minuter vid +20°C, 65% RF, beroende av temperatur och luftfuktighet.
Presstryck	Högt för att undvika skumning i limfogen.
Presstid	Limmet härdar vid fuktpåverkan och är därför beroende av fukthalt i luft och material. Vid hög luftfuktighet kan presstiden förkortas och vid låg luftfuktighet förlängas. Temperaturen har också stor betydelse för uthärdningen. Riktvärden för luftfuktighetens inverkan: 6 timmar vid +20°C, 35% RF 3 timmar vid +20°C, 65% RF 2,5 timmar vid +20°C, 85% RF Riktvärden för temperaturens inverkan: 12 timmar vid +10°C, 65% RF 3 timmar vid +20°C, 65% RF 6 minuter vid +70°C, 65% RF
Temperaturkänslighet	Ej köldkänslig
Lagringstid	Minst 1 år i sluten förpackning på torr plats.
Förpackning	300 ml 750 ml

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning	FARLIGT VID INANDNING OCH HUDKONTAKT. IRRITERAR ÖGONEN. KAN GE ALLERGI VID INANDNING OCH HUDKONTAKT. Innehåller: Difenylmetan-4,4' – diisocyanat, prepolymer. Vid stänk i ögonen, spola med mycket vatten och kontakta läkare. Vid hudkontakt, tvätta genast noggrant med tvål och vatten. Förvaras oåtkomligt för barn.
Hantering och Rengöringsföreskrifter	Sörj för god ventilation och använd skyddshandskar. Arbetsredskap med ej härdat lim rengörs med aceton. Använd ej tryckluft för renblåsning. Härdat lim kan normalt ej upplösas, utan måste avlägsnas mekaniskt. Ytterligare information finns i VARUINFORMATION.

CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT



Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions-



Akzo Nobel Deco International AB

Box 11550, 100 61 STOCKHOLM
Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370

förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.

Downloaded från www.casco.se