



Ersätter: 2001-08-02

Datum: 2003-06-30

Cascol Trälim Inne 3301, 3304

Användningsområde

- Lim för inomhus miljö.
- Även lämpligt för hårda och svårlimmade träslag.

Produktegenskaper

- Ett snabbt trälim med korta presstider.

Bruksanvisning

Ytorna skall vara torra, rena och dammfria samt så jämna att de ger en god anliggning. Träets fuktkvot skall vara 5 - 14 %. Bästa resultatet erhålls om ytorna är nybearbetade. Vid limning av hårda och feta träslag är nybearbetade ytor en förutsättning för god limning. Sprid lim på ena ytan vid limning av mjuka träslag. Vid limning av hårda och feta träslag skall limmet spridas på båda ytorna. Beträffande presstid, se teknisk data. Vid grövre dimensioner kan presstiden behöva förlängas.

OBS! Vid limning av ek kan vissa ämnen i eken reagera med limmet så att färgförändringar uppstår. För att undvika risk för sådana färgförändringar rekommenderas att provlimning utförs.

TEKNISK DATA

Typ	Dispersionslim av modifierad PVAc-typ.
Färg	Gråvit.
Densitet	1080 kg/m.
Konsistens	Viskös, flytande.
pH	5 - 7.
Torrhalt	46 - 48 %.
Viskositet	8000 - 16000 mPas, Brookfield RVT, sp. 6; 20 rpm, 25°C.
Lösningsmedel	Vatten.
Brandfara	Ingen.
Arbetstemperatur	10 - 70°C.
Fuktkvot	5 - 14%, bäst vid 7 - 10%.
Åtgång	60 - 200 g/m ² . Dubbelspridning av limmet rekommenderas på hårda och feta träslag.
Väntetid	Furu/furu: Öppen väntetid är max 10 minuter vid 20°C. Sluten väntetid är max 10 minuter vid 20°C.

Presstryck	0,1 - 1,0 mPa. Väl bearbetade ytor med god anliggning ger det bästa limningsresultatet.
Presstid	Furu/furu: 2 - 4 minuter vid 20°C.
Lagringstid	Minst 3 år i sluten förpackning. Får ej utsättas för temperaturer under 0°C eller över +30°C.
Förpackning	100ml. 300ml. 750 ml. 1 liter. 5 liter.
Verktyg	Pensel, tandad spackel eller roller.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning - - - -

Hantering och Rengöringsföreskrifter God arbetshygien skall iakttas. Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. Redskap rengöres med ljummet vatten innan limmet torkat. Torkat lim avlägsnas med T-röd och mekaniskt.

Ytterligare information finns i VARUINFORMATION.



CASCO ÄR CERTIFIERAD ENLIGT

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Deco International AB

Box 11550, 100 61 STOCKHOLM

Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370

Downloaded från www.casco.se